

## ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ПРЕСТИЖ™

ТУ 2316-025-88753220-2008

**Область применения:** Для декоративной отделки поверхностей: дерево, металл, гипс, пенополистирол, минеральные, бумажные, эксплуатируемые как снаружи так и внутри помещений.

Допускается применение эмали в производственных, жилых и общественных зданиях, в том числе больницах, школьных и дошкольных учреждениях, а также для окраски помещений, в которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.

**Состав:** Акриловая дисперсия, вода, пигменты перламутровые или металлические, функциональные добавки.

**Свойства и особенности:** Универсальная. Легко наносится, быстро сохнет, экологически чистая, не имеет резкого запаха. Подчеркивает фактуру и придает покрытию декоративный перламутровый или металлический блеск. Стойкая к мытью и истиранию. Образует водо-, свето- и атмосферостойкое покрытие. Выпускается двух типов: **ПЕРЛАМУТРОВАЯ** и **МЕТАЛЛИК**.

**Подготовка поверхности:** Рабочая поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений. Отслаивающуюся старую краску удалить. Трещины и углубления зашпатлевать, зашлифовать, удалить пыль от шлифовки мягкой ветошью и загрунтовать водно-дисперсионной грунтовкой. Для интенсивно впитывающих оснований грунтование обязательно! При нанесении на старые масляные или пентафталевые покрытия произвести предварительную шлифовку поверхности до матового состояния наждачной бумагой. Не обрабатывать поверхность олифой! Вновь оштукатуренные поверхности выдержать до начала окрасочных работ не менее 28 суток до окончания процесса карбонизации.

**Применение и расход:** Готова к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой. Разбавление зависит от способа нанесения (кисть, валик, краскораспылитель), но не более 10%. Примерный расход на однослойное покрытие 100-200 г/м<sup>2</sup>. Расход меняется в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности. Для создания качественного покрытия рекомендуется двухслойное нанесение эмали.

**Время высыхания и температура обработки:** Окрасочные работы проводить при температуре от плюс 10°C до плюс 30°C и относительной влажности воздуха 65±5%. Температура окрашиваемой поверхности не должна превышать +25°C. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей, не рекомендуется наносить эмаль при повышенной влажности. Время высыхания при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха не более 65%: 1 час. Второй слой можно наносить через 2 часа. При других условиях – время высыхания может меняться. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя.

**Очистка инструмента и рук:** Сразу после работы промыть теплой водой с мылом.

**Хранение и транспортировка:** Хранить в плотно закрытой таре, в прохладном, хорошо вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре не ниже плюс 5°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до минус 40°C. Допускается 5 кратное замораживание, с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед употреблением. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

**Меры предосторожности:** Окрасочные работы проводить при работающей приточно-вытяжной вентиляции или в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза необходимо сразу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте!

**Утилизация:** Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую, пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

**Напоминание:** Эмаль не следует смешивать с органическими растворителями.

**Срок годности:** 24 месяца со дня изготовления.

**Изготовитель:** ИП Кушнаренко С.А.

347830 Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.

тел./факс: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903

[www.prestige-holding.ru](http://www.prestige-holding.ru)

**Критерии безопасности:**

Эмаль не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые крона.

**Сопроводительная документация:**

- Пожарный сертификат соответствия;
- Свидетельство о государственной регистрации.

Система менеджмента качества предприятия соответствует  
требованиям международного стандарта ISO 9001

